


Peliou UHMW PE 1000 Белый | 4100 x 2050 мм. Полиэтилен сверхвысокомолекулярный

Peliou UHMW PE 1000 лист белый 4100x2050x8мм.



Цвет	Белый
Ширина	2050
Длина	4100
Толщина	8
Заказной шифр	Peliou UHMW PE 1000 лист белый 4100x2050x8мм.

Описание:

Листовой сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ PE-1000 по выгодной цене

Длина листа: 4100 мм.

Ширина листа: 2050 мм.

Площадь листов: 8,2 кв.м.

Цвет листов: белый

Молекулярная масса: 4500000 гр./моль

Страна производства: Китай

Технические характеристики:

Формованная формовочная масса	PE,QN,33 G 000
Формованная норма формовочной массы	DIN EN ISO 1872, Teil 1
Плотность, g/cm³, DIN EN ISO 1183	0,930
Влагопоглощение, %, DIN EN ISO 62	< 0,01

Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527	19
Удлинение при растяжении, %, DIN EN ISO 527	11
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527	700
Ударопрочность, КJ/м², DIN EN ISO 179	без излома
Sand Slurry, %	100
Твёрдость при вдавливании шарика, МПа, DIN EN ISO 2039-1	30
Твёрдость по Шору D (15 s), DIN EN ISO 868	60
Средний коэф. теплового линейного расширения, $1,8 \times 10^{-4}$ К-1, DIN 53752	
Викат Б, °C	82
Masa molekularna	$\geq 4.000.000$
Возгораемость DIN 4102	DIN 4102 B2 нормально воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
Электрическая прочность, kV/mm, DIN IEC 60243-1	44
Удельное поверхностное сопротивление, Ohm, DIN IEC 60093	$>10^{14}$
Температурный диапазон применения, °C	-260 до +80
Физиологическая безвредность согл. BfR	да
Физиологическая безвредность согл. EU	да
Физиологическая безвредность согл. FDA	да